

FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN

Es un mortero de polvo fino desarrollado con compuestos poliméricos especiales y aditivos cuyos componentes crean un sustrato plano y resistente sobre el que se pueda instalar un piso flexible, soportando carga y alto tráfico.

USOS

Sobre superficies de:

- Pisos

BENEFICIOS

- Excelente adhesión y trabajabilidad
- Modificado con resinas y aditivos especiales que proporcionan fraguado e hidratación rápida.
- Solo necesita agua, proporciona una pasta escurridiza.

MODO DE EMPLEO

1. Para soportes:

- Deben ser soportes sólidos, estar secos y exentos de polvo.
- Deben estar exentos de partes disgregables, barniz, ceras, aceite, óxidos y residuos de yeso.

2. Para la Mezcla:

- Mezclar con 11 a 13 litros de agua limpia por cada 40kg de AUTONIVELANTE PEGACER®

3. Aplicación:

- Extender una sola capa de 1 mm a 10 mm con una llana de grandes dimensiones o rasqueta.



RECOMENDACIONES

- No aumentar agua en la mezcla, el exceso disminuye la propiedad de adherencia del mortero.
- En caso de requerir una segunda capa para mayor espesor aplicarlo cuando la anterior sea transitable.
- Una vez preparada la mezcla usarla durante 40 minutos.



DATOS TÉCNICOS

Información	
Color	Gris
Consistencia	Polvo fino
Relación mezcla-agua	11 a 13lts/40kg
Espesor aplicable	de 5mm a 20mm
Tiempo de trabajabilidad	20min
Tiempo de fraguado	60min
Temperatura de aplicación	5°C a 30°C
Transitable	24 horas
Resistencia a la compresión 28 días	≥43 n/mm²
Tránsito	Alto
Aplicación	Manual o máquina proyectadora
Rendimiento/10mm	3.8m²