

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Juntex®, es un polvo de base cementicia formulado con pigmentos, polímero y otros aditivos especiales, que al ser correctamente mezclado con el agua y en la dosificación adecuada, forma un mortero homogéneo y de excelente adherencia, para sellar juntas entre elementos cerámicos.

Colores en que se dispone: acero, arena, azul, blanco, café, caramelo, celeste, cuero, gris, gris claro, marrón, naranja, negro, terracota, turquesa, verde, chocolate, ártico, beige, crema, almendra, siena, mocca, terra.

USOS RECOMENDADOS

• **Juntex®** con polímero se aplica para sellar juntas de 1,5 a 6 mm. de ancho en cerámica, azulejo, porcelanato, mármol, gres, piedra, granito, etc. en pisos y paredes.



BENEFICIOS

- Excelente adherencia y trabajabilidad.
- Durabilidad e intensidad del color.
- Puede aplicarse para el emporado de juntas en materiales de baja absorción (porcelanato).
- Propiedades hidrófobas, ideal para estar bajo inmersión agua potable.
- **Resistente a aditivos utilizados para mantenimiento de piscinas.**
- Fácil de mezclar, colocar y limpiar.
- Resistente a las manchas y colorantes orgánicos.
- No se agrieta.
- Es tixotrópico (no se escurre al aplicarse en superficies verticales).
- Tiempo útil una vez mezclado: 30 a 40 minutos.

MODO DE EMPLEO



1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- Para evitar daños en el emporado, se debe esperar 24 horas en paredes y 48 en pisos a partir de la colocación de la cerámica, para aplicar **Juntex®**.
- La junta debe estar limpia y seca: limpiar el exceso de materiales o partículas sueltas con una esponja húmeda antes de la preparación y aplicación de **Juntex®**.



1. PREPARACIÓN DEL MORTERO:

- Mezclar agua limpia en una proporción de 300 a 330 ml. por cada kilo de **Juntex®** hasta obtener un mortero plástico y homogéneo.
- Déjelo reposar de 5 a 10 minutos antes de usarlo, sólo vuelva a batir para obtener su plasticidad original.
- No añadir más agua luego de realizada la mezcla inicial, ya que esto puede afectar las propiedades de adherencia del mortero y provocar variaciones en las tonalidades del color.



DOSIFICACIÓN DE AGUA

Presentación	Dosificación de agua
2kg.	600ml a 660ml



3. APLICACIÓN:

- Para un correcto relleno, aplique **Juntex®** entre las juntas utilizando una llana de goma flexible y forzando todo el material posible al interior de las mismas.
- Déle el acabado deseado antes de que **Juntex®** se endurezca y limpie el exceso de material con una esponja ligeramente húmeda.



4. CURADO:

- Al día siguiente de la aplicación, humedezca levemente las juntas.



PRESENTACIONES DISPONIBLES:

Peso Neto	Tabla de colores	Ancho de la junta mm
2kg.	24 disponibles	1,5 a 6mm

- Tiempo abierto: 40 minutos.
- Tiempo de vida en recipiente: 2 horas (con agitación cada 20 minutos).



RENDIMIENTO POR (m²)

Especificaciones Técnicas de producto Juntex			
ANCHO DE LA JUNTA			
Tamaño de la placa cerámica	1,5mm	3mm	6mm
300x300x8	13m²	6,5m²	3,2m²
400x400x9	15,4m²	7,7m²	3,8m²
500x500x9	17,3m²	8,7m²	4,3m²
600x600x10	20,8m²	10,4m²	5,2m²

El rendimiento depende de las condiciones de la superficie.



LIMPIEZA

Luego del uso de sus herramientas para la instalación del adhesivo cerámico, lávalos con agua y jabón.



COLORES DE JUNTEx

Acero	Celeste	Negro	Arena	Cuero	Terracota	Azul	Gris Claro
Turquesa	Blanco	Gris	Verde	Café	Marrón	Chocolate	Caramelo
Naranja	Ártico	Beige	Crema	Almendra	Siena	Mocca	Terra



RECOMENDACIONES

- No se recomienda en pisos o paredes industriales sometidos a la acción de químicos moderados o fuertes.
- Durante la aplicación, procure no exceder de 30 a 40 minutos, caso contrario solo vuelva a batir la mezcla, hasta obtener la plasticidad original del mortero.
- No se recomienda **Juntex®** en hornos, chimeneas, calderos, o áreas expuestas a temperaturas elevadas.
- El tiempo de almacenamiento desde su fecha de elaboración es de un año en su empaque original sellado y en lugar seco y bajo techo.
- Después de la aplicación, esperar un mínimo de 48 horas para transitar y un mínimo de 7 días para someter la superficie a vibraciones o trabajos con martillo.
- Utilice equipo de protección personal adecuada (guantes, mascarilla, gafas, overol) para evitar daños en la piel, ojos, y vías respiratorias.
- En caso de producirse contacto con los ojos, lave con abundante agua por 15 minutos.
- Al contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón.



GARANTÍA



Morteros **PEGACER®** garantiza la funcionalidad y el correcto desempeño de este producto, siempre que se sigan las instrucciones descritas en la presente Hoja Técnica, así como la óptima calidad de las materias primas utilizadas para su elaboración. Los datos referentes a dosificación y rendimientos podrían variar de acuerdo a las condiciones tan particulares de cada obra, por lo tanto, es responsabilidad del cliente probar la adaptabilidad del producto para determinado propósito.



CONTÁCTANOS:

Para contactarnos o solicitar una asesoría técnica en obra, hágalo al siguiente Numero:

096 308 3157



www.pegacer.com

Planta industrial Cuenca • Telf.: 2875129
Panamericana Norte Km 8½

PEGACER
MORTEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN