



FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Nivela pisos mínimo de 10mm hasta 20mm Tráfico Moderado se sugiere luego colocar revestimiento cerámica.

USOS

Sobre superficies de:

- Pisos

VENTAJAS

- Excelente adhesión y trabajabilidad
- Modificado con resinas y aditivos especiales que proporcionan fraguado e hidratación rápida.
- Solo necesita agua.

MODO DE EMPLEO

1. Para soportes:

- Deben ser soportes sólidos, estar secos y exentos de polvo.
- Deben estar exentos de partes disgregables, barniz, ceras, aceite, óxidos y residuos de yeso.

2. Para la Mezcla:

- Mezclar con 5 a 6 litros de agua limpia por cada 40kg de NIVELANTE PEGACER®
- Batir hasta formar una pasta homogénea exenta de grumos.
- Dejar reposar el producto durante 5 minutos antes de aplicar.

3. Aplicación:

- Extender una sola capa de 1 mm a 10 mm con una llana de grandes dimensiones o rasqueta.



RECOMENDACIONES

- No aumentar agua en la mezcla, el exceso disminuye la propiedad de adherencia del mortero.
- Una vez preparada la mezcla usarla durante 40 minutos.



DATOS TÉCNICOS

Información	
Color	Gris
Consistencia	Polvo Medianamente Granulado
Relación mezcla-agua	6 lts/40kg
Espesor aplicable	de 10mm A 20mm
Tiempo de trabajabilidad	15min
Tiempo de fraguado	120min
Temperatura de aplicación	5°C a 25°C
Transitable	48 horas
Resistencia a la compresion 28días	6 Mpa
Tránsito	Moderado
Requiere	Revestimiento Cerámico
Aplicación	Manual
Rendimiento a 10mm	2,2 a 2,4m2